

| Produktdatenblatt | | ARRET B15 VG4 KOMBIPFLASTER 8 cm | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Darstellung | | | | | | | | | |
| Oberflächen (Lieferzeit beachten) | | Vorsatzbeton | Duoprotect DP30 | Duoprotect DP60 | feingestrahlt | feingestrahlt und diamantgeb. | gealtert/gerumpelt | gespalten | reduNOx |
| | | Quarzsand | Individual | Individual | Individual | Individual | nicht möglich | nicht möglich | auf Anfrage |
| | | Edelsplitt | Individual | Individual | Individual | Individual | nicht möglich | nicht möglich | auf Anfrage |
| Formate | | 15,0 x 15,0 x 8,0 cm | | 20,0 x 15,0 x 8,0 cm | | 25,0 x 15,0 x 8,0 cm | | 30,0 x 15,0 x 8,0 cm | |
| Stück/Lage | | 5 Stk. | | 7 Stk. | | 7 Stk. | | 7 Stk. | |
| Hinweis | | In den Formatangaben dieser VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt. | | | | | | | |
| Farben | | siehe aktuelle Verkaufsunterlagen | | | | | | | |
| Belastbarkeit | | überwiegend PKW-Nutzung; gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t | | | | | | | |
| Fakten | | <ul style="list-style-type: none"> • Vorsatz aus hochwertigem Quarzsand • Vorsatz mit Eisenoxydpigmentfarben • verminderte Kalkausblühungen durch Innenhydrophobierung • verschiebegesichert (VG4) - Standsicherheit durch optimiertes Verzahnungssystem • Formate nur gemischt erhältlich • kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind • erhöhte Abriebfestigkeit | | | | | | | |
| Wissenswertes | | <ul style="list-style-type: none"> • Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden. • Steine können unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden. • Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten. • Bei Kombination verschiedener Bahnbreiten bzw. Steinhöhen kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen. | | | | | | | |
| Technische Angaben | | | | | | | | | |
| Nennmaß ^{1) 2)} | | 14,5 x 14,5 x 8,0 cm | | 19,5 x 14,5 x 8,0 cm | | 24,5 x 14,5 x 8,0 cm | | 29,5 x 14,5 x 8,0 cm | |
| Abstandhalter | | 4 mm | | | | | | | |
| Geforderte Fugenbreite | | 5 - 8 mm (lt. Önorm B 2214 bzw. Richtlinie FQP) | | | | | | | |
| Empfohlenes Rastermaß | | empfohlenes Rastermaß = Nennmaß + empfohlene Mindestfugenbreite | | | | | | | |
| Kantenausbildung | | mit umlaufender Mikrofase: <div style="text-align: center;"> </div> | | | | | | | |
| Ausführung | | 2-schichtig mit Vorsatz | | | | | | | |
| Steindicke | | 8,0 cm | | | | | | | |
| Gewicht (kg/Stk.) | | ca. 4,05 kg/Stk. | | ca. 5,40 kg/Stk. | | ca. 6,75 kg/Stk. | | ca. 8,10 kg/Stk. | |
| Gewicht (kg/m ²) | | ca. 180,00 kg/m ² | | | | | | | |
| Bedarf (Stk./m ²) | | ca. 44,44 Stk./m ² | | ca. 33,33 Stk./m ² | | ca. 26,67 Stk./m ² | | ca. 22,22 Stk./m ² | |
| Verwendungsklasse ÖN B 3258 | | S-D | | | | | | | |
| Qualitätsklasse ÖN EN 1338 | | KDI | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|
| Bauphysikalische Angaben | Verwendungsklassen gemäß ÖNORM B 3258 - Erläuterungen zu Tabellenangaben: • S-D: frost-tausalzbeständig und erhöht widerstandsfähig gegen mechanische Angriffe Maßgenauigkeit, Spaltzugfestigkeit und Abriebwiderstand gem. ÖN B 3258 und ÖN EN 1338 nachgewiesen. Güteüberwachung: FRIEDL Produkte werden CE-konform hergestellt, gekennzeichnet, geprüft und überwacht. | | | |
| verfüllbarer Fugenanteil bei 5 mm Fugenbreite bei 6 mm Fugenbreite | Fugenfüllung des Fugenvolumens | | | |
| | 64,67 % | 61,86 % | 63,46 % | 64,69 % |
| | 70,66 % | 68,31 % | 69,62 % | 70,64 % |
| gemäß RVS 08.18.01 mehr als 2/3 verfüllbarer Fugenanteil > 66,66 % | | | | |
| Abflussbeiwert | Pflasterstein- oder Pflasterplattenfläche (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener Fugenausführung und herkömmlichen Fugenbreiten; Ausführung mit Fugenverschluss - 0,75 Pflasterstein- oder Pflasterplattenfläche (auch mit Verbundsystemen) mit ungebundener Fugenausführung und herkömmlichen Fugenbreiten; Ausführung ohne Fugenverschluss - 0,5 | | | |
| Unfallsicherheit | Laut ÖNORM EN 1338 Rutschsicherheit ausreichend! Quarzvorsatz mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 80, mit DP60 USRV-Wert = 62 Quarzvorsatz feingestrahlt mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 81, mit DP60 USRV-Wert = 68 Quarzvorsatz feingestrahlt und diamantgebürstet mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 67 Edelsplitt feingestrahlt mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 84 Edelsplitt feingestrahlt und diamantgebürstet mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 57, mit DP60 USRV-Wert = 26 Glanzkies feingestrahlt mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 84 Glanzkies feingestrahlt und diamantgebürstet mit oder ohne DP30 USRV-Wert = 67 | | | |
| Verlegeart | <input checked="" type="checkbox"/> Handverlegung <input checked="" type="checkbox"/> maschinelle Verlegung <input type="checkbox"/> Vakuum Hebegerät  Friedl Steinwerke empfehlen aus optischen Gründen schattierte Steine nicht maschinell zu verlegen! | | | |
| Winterdienst (um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden) | FRIEDL STEINWERKE empfehlen keine Streu- bzw. Tausalze zu verwenden. Die Verwendung von Streumittel ist vorzuziehen. Sehr gut eignet sich das Liapor Winterstreu (Liapor Tongranulat), das die Oberfläche schont und im Frühjahr auf Beete oder Grünflächen als Wasserspeicher verteilt werden kann. Bei der Verwendung anderer Streumittel ist ein weiches Gestein (z. B. Kalkgestein, Dolomit etc.) einzusetzen, wobei das Größtkorn kleiner sein muss als die Fugenbreite. Um Kantenbeschädigungen durch Streumittel zu vermeiden, müssen Fugen aufgefüllt sein. Um Scheuerspuren, Kratzer und Kantenbeschädigungen zu reduzieren, muss in jeder Tauperiode der Streusplitt von der gesamten Fläche entfernt werden. Sollten Taumittel nicht vermeidbar sein, dürfen auf frost-tausalzbeständigen Produkten nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind, z. B. Kaliumcarbonat. Bei Verwendung von Räumgeräten für die Schneeräumung werden zum Schutz der Steinoberfläche Räumgeräte ohne Schneeketten und mit Kunststoffleisten am Räumchild empfohlen. | | | |
| Instandhaltung - Reinigung | Die Instandhaltung ist Sache des Erhaltungspflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser funktionsfähig bleibt. Mindestens einmal jährlich ist eine Sichtprüfung durchzuführen. Dehnfugen und Entspannungszonen sind regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu setzen. Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen Bauweise ist fachgerecht zu ergänzen. Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder entfernt, aufgelockert noch ausgesaugt wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen an, die speziell für gepflasterte Flächen geeignet sind. Pflegeanleitung siehe www.steinwerke.at und Forum Qualitätspflaster (FQP) Richtlinie - Pflege und Wartung von Pflasterflächen www.fqp.at | | | |
| Kantenabplatzungen, Risse | Durch Benutzung können Kantenabplatzungen an Platten, Pflaster-, Zaun-, Mauer- und Bordsteinen nicht vollständig ausgeschlossen werden, denn selbst hochwertige Betone können Kantenabbrüche oder Haarrisse nicht verhindern. Kleinere Abplatzungen können bereits beim Transport und während dem Einbau auftreten. Abplatzungen von wenigen mm Länge, die die Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht beeinträchtigen, stellen keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes Risiko von Kantenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Steinen. Für Schäden durch nicht fachgerechte Verlegung (z. B. Oberbau nicht tragfähig genug, zu engfügig verlegt) übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung. | | | |

- 1) Nennmaß = Maß ohne Abstandhalter
- 2) Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Pflastersteinen können sich geringfügig andere Nennmaße ergeben. Um Schneidarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Pflastersteinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln.

Hinweis: Allgemeine Informationen, Verlegehinweise und Leistungserklärung finden Sie bitte auf www.steinwerke.at!